



FICHA TÉCNICA

Código: GT-FH

Versión: 02

Fecha: 03-03-15

GASA Y VENDAJE DE TELA

PRESENTACIÓN COMERCIAL GASA PRECORTADA ESTERIL	<p>APOSITO 6X12 SBX1 MS APOSITO ESTERIL 10X10 SBX1 MS APOSITO ESTERIL 10X20 SBX1 MS APOSITO ESTERIL 15X15 SBX1 MS APOSITO ESTERIL 15X25 SBX1 MS APOSITO ESTERIL 15X8 SBX1 MS APOSITO ESTERIL 18X9 SBX1 MS APOSITO ESTERIL 20X15 SBX1 MS APOSITO ESTERIL 20X20 SBX1 MS APOSITO ESTERIL 20X40 SBX1 MS APOSITO ESTERIL 30X30 SBX1 MS APOSITO ESTERIL 40X70 SBX1 APOSITO ESTERIL 7.5X10 SBX1 MS APOSITO ESTERIL 7.5X20 SBX1 MS APOSITO ESTERIL 8X16 SBX1 MS APOSITO ESTERIL 4X8 SBX1 MS APOSITO QUEMADOS ESTERIL 13X160 SBX1</p>
CARACTERÍSTICAS ORGANOLÉPTICAS	ESPECIFICACIONES
Aspecto	Tela liviana, suave y libre de partículas extrañas.
Color	Blanco
Olor	Inoloro
Composición	Hilaza de algodón y algodón 100%
REGISTRO SANITARIO	INVIMA 2016DM-0000315 R2
VIGENCIA REGISTRO SANITARIO	29/11/2026
TIPO DE GASA	VII
ANÁLISIS FÍSICOQUÍMICO	ESPECIFICACIONES
Poder Absorbente (Seg.)	Máximo 30
Residuo de Ignición (%)	Máximo 0,825
Materia Grasa (%)	Máximo 0,7
Presencia de almidones y Dextrina	Negativo

ELABORADO POR	REVISADO POR	APROBADO POR
 DIONY ANDREA GALLEGO SIERRA	 CARLOS MARIO RAYO ECHAVARRIA	 JULIANA ARANGO PONCE

Copia Controlada

Acidez	Negativo
Alcalinidad	Negativo
Cantidad de Hilos x 2,54 cm en la urdimbre	18 a 22
Cantidad de Hilos x 2,54 cm en la trama	10 a 14
PRUEBA DE ESTERILIDAD	ESPECIFICACIONES
Caldo Tioglicolato (32,5+ /-2,5 °C)	Ausencia de crecimiento microbiano durante 14 días de incubación
Caldo Casoy (22,5+ /-2,5 °C)	Ausencia de crecimiento microbiano durante 14 días de incubación
EMPAQUE PRIMARIO	ESPECIFICACIONES
Tipo	Papel Grado Médico
RIESGO CLASE	Ila
USOS	Cubrimiento de heridas. Absorción de exudados, sangre y otros fluidos biológicos
CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO	Mantener en su empaque hasta consumir el producto. Conservar en lugar fresco y seco
DISPOSICION FINAL	No reutilizar. Eliminar como desecho orgánico
LEGISLACION APLICABLE	NTC 2140 y USP Vigente